



雨虹 300 彩色超柔防水涂料

产品卖点：防水透气、超柔抗裂、清味环保

产品简介

雨虹 300 彩色超柔防水涂料是以环保丙烯酸乳液和优质水泥及多种助剂制备而成的双组份水性防水涂料。产品具有防水透气、强度高、柔性好的特点，可抵御基层细微裂纹和微小位移。

执行标准

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》II 型

配比及用量

液料：粉料=10：12(重量比)；
1mm 厚的涂膜约需浆料 2.0 ~ 2.2kg/m²

涂膜颜色

蓝色

应用范围

- 主推部位：新建房屋厨卫间防水施工、半封闭阳台的防水施工；
- 次推部位：家庭小型水池（雨虹 200 打底）、屋面等部位防水施工（需做保护层）。

基层处理及要求

- 基层应平整、坚实、干燥，无明水、无浮灰、无起砂、无油污以及其他松动物等缺陷；
- 在防水施工前，基层必须用清水充分润湿至饱和状态，但不能有明水；
- 对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用雨虹堵漏宝进行抹平修补处理；
- 如基层疏松起砂，建议使用雨虹加固剂对基层进行套胶加固处理。

施工工艺

- 配料：一袋液料配一袋粉料，先将液料倒入搅拌桶中，在搅拌的同时缓缓加入粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块，产品禁止加水；
- 细部节点处理：在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用雨虹堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为 30~50mm 左右，以不影响后期贴砖为准），然后使用防水涂料进行节点涂刷和网格布铺贴；
- 大面涂刷：防水涂膜应涂刷两至三遍，每遍涂膜干燥后方可进行下道工序，时间间隔 3~6 小时（以用手触摸不粘手为准），低温或潮湿环境条件下应适当延长干燥时间。防水层涂膜厚度为墙面不应小于 1.2，地面不应小



雨虹 300 彩色超柔防水涂料

产品卖点：防水透气、超柔抗裂、清味环保

包装规格

9KG/桶、18KG/桶



运输及贮存

- 存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 12 个月；
- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。

于 1.5mm，施工时宜采用“十”字交叉涂刷的方式；

- 养护及闭水试验：防水涂膜干燥后，建议进行洒水或喷雾养护，养护时间不低于 48 小时，养护后方可进行闭水试验，闭水时长不少于 24 小时，验收合格后，按设计要求进行保护隔离层施工。

注意事项

- 施工时温度应在 5°C~35°C 之间，大风或雨雪天气，室外禁止施工；
- 配制好的涂料应在 1 小时内使用完毕，涂刷过程中严禁再次加水；
- 配料过程中严禁超量加水或添加任何其他材料；
- 开封后未使用完的液料或粉料，应密封贮存；
- 施工过程中注意保护防水涂膜不受破坏；
- 防水层上铺贴瓷砖时建议使用雨虹瓷砖胶；
- 本品含有水泥等碱性物质，可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

生产日期和编号

见合格证

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。



雨虹 300 彩色超柔防水涂料

产品卖点：防水透气、超柔抗裂、清味环保

